

AQUA

TEXTILNI VODOVA BARVA S MICHACIM SYSTEMEM PANTONE

VLASTNOSTI : Velká stabilita na šabloně.
Neobsahuje PVC, ftaláty, formaldehydy, těžké kovy.
Velmi elastická, vysoce brilantní odstíny.
Umožňuje tisk velmi jemných detailů.
Míchací systém PANTONE.

POUZITI : Je určena pro potisk bavlny, bavlněných a syntetických směsí.
Tvrdost těrky : 65 Shore

BAR. PALETA : **AQUA** 8 namíchaných krycích barevných odstínů : šablona max. 77 T/cm
TISK. ŠABLONA:

AQUA GOLD + SILVER - namíchaná zlatá a stříbrná : šablona max. 55 T/cm

AQUA FLASH WHITE - podtisková rychleschnoucí : šablona max. 77 T/cm

AQUA OPAQUE WHITE - bílá krycí : šablona max. 100 T/cm

AQUA BASE je určena pro namíchání odstínů PANTONE s použitím pigmentů ECOTEX AMC. Je polokrycí, doporučuje se použít na tmavé textilie s předchozím bílým podtiskem barvou AQUA FLASH WHITE.
šablona max. 77 T/cm

AQUA TRASPARENT je určena pro namíchání odstínů PANTONE s použitím pigmentů ECOTEX AMC. Je vhodná použít při tisku na bílé textilie, tisk mokrá do mokré.
šablona max. 120 T/cm

AQUA PUFF napěňovací šablona max. 55 T/cm

AQUA BINDER PG - pro tisk efektů s glittery a prášky

ECOTEX AMC - 10 barevných pigmentů pro míchání odstínů PANTONE

PŘÍPRAVA : **TECHNIKA TISKU JE STEJNÁ JAKO PŘI TISKU S PLASTIZOLEM.**
AQUA je již z výroby připravena pro tisk.
V případě potřeby je možné přidat max. 3% zpomalovače AQUA THINNER.

Pokud dojde k uzavření šablony (zaschnutí), použijeme pro obnovení ruční rozprašovač s vodou, dochází k rychlému oživení barvy a zprůchodnění šablony.

VYTVRZENÍ : Horkovzdušným tunelem při teplotě 160° C po dobu 3 minut.

PRANI : Pro zvýšení odolnosti praní je doporučeno přidat do barvy 2% pomocného přípravku ECOTEX FIX 50.
Po přidání přípravku ECOTEX FIX 50 je nutné barvu zpracovat za 8 - 12hodin.

ČISTĚNÍ : Ihned po skončení tisku šablonu a náradí umyjeme **studenou vodou.**

POZNAMKA: Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.