

CARBOGLOSS

REDIDLOVA JEDNOSLOŤKOVA BARVA PRO VAKUOVÉ TVÁŘENÍ A VÝSEK

Lesklá a velmi pružná.
Vysoká stabilita na šabloně.
Vysoká odolnost proti otěru lihem

POUŽITÍ:

Vhodná pro potisk papíru, lepenky, PVC, ABS, PES, PET, PET-G, PS, plastů, membránových spínačů, polykarbonátu atd.
Využití u materiálů, které mají být ohýbány nebo vakuově tvářeny.

BAR. PALETA:

Barevná paleta dle vzorkovníku.
Zvláštní řada barev s míchacím systémem PANTONE.
Průhledné odstíny pro transparentní podklady.
CMYK

PRIPRAVA:

Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.
Pro docílení vyšší stability na šabloně přidáme 5-10% zpomalovače (TIXO VINYL RETARDER 90.888).

PŘÍPRAVA ZLATÉ A STŘÍBRNÉ BARVY:

Pro vytvoření zlaté a stříbrné barvy použijeme bezbarvý lak BRONZE BINDER 26.850, do kterého přimícháme max. 25% zlatého nebo max. 15% stříbrného prášku.

Takto připravenou barvu je nutné spotřebovat za 8 - 12 hodin.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme max.10% aktivátoru ADHESION PROMOTER 90.908.

UPOZORNĚNÍ : pokud do barvy přidáme aktivátor přilnavosti, je životnost barvy 8 hodin.

Pro odstranění povrchové nedokonalosti (např. bublinky, dírky) přidáme do barvy max. 3% pomocného přípravku AGENTE LIVELLANTE 90.970.

TISK. SABLONA:

120 T/cm

VYDATNOST:

50 m² / kg

SUŠENÍ :

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.20 min.
Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40°C po dobu 40 - 60sec.

CISTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

Dodavatel: HORIZONT KP s.r.o.,Kovářská 6b, 602 00 Brno, tel./fax: 543 216 390/391