

EPOXSER

DVOUSLOZKOVA EPOXIDOVA BARVA

Velmi vysoký lesk, zářivé odstíny.

Vysoké krytí.

Dobré tiskové vlastnosti.

Odolná vůči chemikáliím, ředidlům a mechanickému namáhání.

POUZITÍ:

Určená pro potisk skla, kovů, bakelitu, dřeva atd.

BAR.PALETA:

15 barevných odstínů dle vzorkovníku + bílá a transparentní lak.

PRIPRAVA:

Připravíme jen potřebné množství barvy, do které je možné přidat max. 20% ředidla a max. 5% zpomalovače.

Pro efekty použijeme EPOXSER TRANSPARENTNÍ LAK, do kterého přimícháme barevné GLITTERY (barevná škála dle vzorkovníku).

POMĚR MÍCHÁNÍ :

krycí barvy

100% barva

25% katalyzátor

transparentní lak

100% barva

50% katalyzátor

POZOR : takto připravenou barvu necháme před zahájením tisku 20 - 30 minut odstát.

V případě tisku na sklo přidáme max. 10% speciálního katalyzátoru 92.600.

Pro odstranění povrchové nedokonalosti (např. bublinky, dírky) přidáme do barvy max. 2% pomocného přípravku AGENTE LIVELLANTE 90.970.

TISK.SABLONA:

Odmastit podklad!

Krycí barvy max. 120 F/cm

VYDATNOST:

50 - 60 m²/kg neředěné barvy u šablony 120 F/cm.

VYTVRZENÍ:

K vytvrzení dochází při pokojové teplotě po 48 hodinách.

Nejvyšší mechanické odolnosti lze dosáhnout v sušícím zařízení při 150° C po dobu 20 - 30 minut.

ŽIVOTNOST:

Smíchaná barva s katalyzátorem má životnost 4 - 6 hodin.

ČIŠTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.