

METALINK

REDIDLOVA BARVA - STRIBRNE A ZLATE ODSINY

Vysoká krycí schopnost.
Dobrá stabilita na šabloně.

POUŽITÍ :

Vhodná pro tisk měkčeného a tvrzeného PVC, termoplastických substrátů, papíru, ABS, dřeva, kovu atd.

BAR. PALETA:

odstíny dle vzorkovníku

PŘÍPRAVA :

Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.
Pro vyšší stabilitu na šabloně je možné přidat max. 10% tekutého zpomalovače DILUENTE 90.911NF EXTRA LENTO.
Pro tisk jemných detailů použijeme zpomalovací gel TIXO-VINYL RETARDER 90.888.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme 10% aktivátoru přilnavosti ADHESION PROMOTER.

Pokud je přidán aktivátor přilnavosti do barvy, je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hod.

TISK.SABLONA :

100 T/cm

VYDATNOST :

30- 40 m² / kg

SUŠENÍ :

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě cca. 20 min.
Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40 °C po dobu 40 - 60sec.

CISTENÍ :

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.

POZNÁMKA :

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.