

TEXILAC DISCHARGE LB

VODOVA REAKTIVNI (LEPTACI) BARVA

Barva je určena pro potisk bavlny

Tisk MOKRÁ DO MOKRÉ.

Reakce probíhá při tepelné fixaci.

Tisky jsou na omak velmi měkké.

POUŽITÍ:

Je velmi důležité, aby původní barvivo na látce, která bude následně potištěna, bylo reaktivní vůči barvě TEXILAC DISCHARGE LB. PŘED ZAHÁJENÍM TISKU JE NUTNÉ PROVÉST VLASTNÍ ZKOUŠKY.

PŘÍPRAVA:

Do transparentní báze přidáme max. 5% barevného pigmentu ECOTEX P. Pro dosažení opticky výrazné bílé přidáme 10% bílého pigmentu TEXILAC COLORANTE BIANCO x CORROSIONE (167341).

VÁHOVÝ MÍCHACÍ POMĚR :

TEXILAC DISCHARGE LB :	1000 gr
TEXILAC CORRODENTE PM - leptací prášek :	50 gr
ECOTEX P - pigment :	50 gr

S takto připravenou barvou je možné tisknout po dobu 8 hodin.

TISK.SABLONA:

43 - 55 F/cm

VYTVRZENÍ:

Fixovat v tunelu **ihned po tisku** při teplotě 150 – 160° C po dobu 3 minut.

ČISTĚNÍ:

Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**. Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST (vysoké čisticí schopnosti).

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.

UPOZORNĚNÍ :

Potištěný textil s reaktivní barvou má být před použitím vyprán v mýdlové vodě při 30⁰ C.