

TEXILAC MONO AF

VYSOCE KRYCI TEXTILNI VODOVA BARVA

Fixace tepelná i za studena.

Vhodná pro potisk tmavých i světlých textilií.

Odolnost praní 60°C.

POUŽITÍ:

Vhodná pro potisk bavlny, směsi bavlny a polyesteru a dalších textilií, které nesmí být impregnovány.

PŘÍPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat 1% zahušťovače TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW(167393) nebo max. 3% zpomalovače TEXILAC RITARDANTE (167380).

BAR.PALETA:

Barevné odstíny jsou namíchány dle vzorkovníku TEXILAC MONO AF. Odstíny je možné mezi sebou navzájem míchat. Pro namíchání stříbrné a zlaté a pro tisk s glittery použijeme TEXILAC MONO AF TRANSPARENTE.

PŘÍPRAVA ZLATÉ BARVY : Do transparentní báze přimícháme max. 25% zlatého prášku.

PŘÍPRAVA STŘÍBRNÉ BARVY : Do transparentní báze přidáme max. 15% stříbrného prášku.

V případě přidání prášků do barvy je nutné takto namíchanou barvu spotřebovat během 8 hodin.

TISK.ŠABLONA:

Dle motivu - max. 55F/cm.

VYTVRZENÍ:

3 MOŽNOSTI:

- 1) Barva schne samovolně na textilu bez přidání tvrdidla. V tomto případě je nutné nechat barvu 72 hodin vyžrát (praní 40° C).*
- 2) Přidáním tvrdidla (2% do daného množství barvy, tvrdidlo ECOTEX FIX 50). V tomto případě barvu necháme schnout 24 hodin. Po přidání tvrdidla do barvy je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hodin (praní 60° C).*
- 3) Tepelně fixujeme v tunelu při teplotě 120° C po dobu 1 - 2 minut. Praní 60° C.*

ČISTĚNÍ:

*Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**. Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST (vysoké čistící schopnosti).*

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.