

## **TEXIPLAST 7000 MS**

### **PLASTIZOLOVA BEZFTALATOVA BARVA S MICHACIM SYSTEMEM PANTONE**

Nový výrobek bez ftalátů a těžkých kovů.

Velmi měkké a brilantní tisky .

Tisk mokrá do mokré.

MÍCHACÍ SYSTÉM PANTONE.

**UPOZORNĚNÍ :** Pokud je do barvy přidán pomocný přípravek **TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX** nebo **TEXIPLAST ADDITIVO 33** barva již není bezftalátová !!

**POUŽITÍ:** Určena pro potisk bavlny, polyesteru a syntetických směsí. **Je možné tisknout také na náročné materiály např. nylon. V takových případech přidáme do barvy pomocný přípravek pro zvýšení přilnavosti TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX 10 - 15% (takto připravená barva má životnost 8 hodin).**

**PRIPRAVA:** Barva je již z výroby připravena pro tisk, před použitím důkladně promíchat.

Pro **podtisk** použijeme rychleschnoucí **TEXIPLAST 7000 FLASH CURE** (bezftalátová).

**TEXIPLAST ADDITIVO 554** – přidáním 2% snížíme viskozitu, dobu mezisušení a zvýšíme mat (doporučeno pro vícebarevné tisky na automatech)

**TEXIPLAST ADDITIVO 33** – přidáním 5% se zvýší elasticnost, urychlí sušení.

Pro **napěnění (PUFF)** přidáme 25% napěňovacího přípravku **TEXIPLAST ADDITIVO RIGONFIANTE PF.**

K dosažení **vysoké elasticnosti** barvy je možné přidat 5 - 20% přípravku **TEXIPLAST ADDITIVO STRETCH PF.**

**TISK.SABLONA:** Max. 90 T/cm.  
43 - 55 T/cm v případě, že je přidán **TEXIPLAST ADDITIVO STRETCH PF**

**VYTVRZENÍ:** V tunelu všechny odstíny při 140°C po dobu 2 - 4 min.

**ODOLNOST PRANÍ :** Při nejnižší polymerizaci tzn. 140°C 2 min. je odolnost praní na 60°C.

**CISTENI:** Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek **SCREEN CLEAN ST.**

**BALENÍ :** 5kg

**POZNAMKA:** Před použitím důkladně promíchat.  
Chránit před mrazem.  
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.  
**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**