

## TEXIPLAST 7000OP

### BEZFTALÁTOVA VYSOCE KRYCÍ PLASTIZOLOVA BARVA

Vysoké krytí na tmavém textilu.

Vhodná pro technologii HOT - SPLIT a transfery.

#### UPOZORNENÍ :

Pokud je do barvy přidán pomocný přípravek TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX nebo TEXIPLAST ADDITIVO 33 barva již není bezftalátová !!

#### POUZITÍ:

Určena pro potisk bavlny, polyesteru a syntetických směsí. **Je možné tisknout také na náročné materiály např. nylon. V takových případech přidáme do barvy pomocný přípravek pro zvýšení přilnavosti TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX 10 - 15% (takto připravená barva má životnost 8 hodin).**

#### PRIPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk, před použitím důkladně promíchat.

Pro **podtisk** použijeme rychleschnoucí **TEXIPLAST 5000 BIANCO SUPERFLASH** nebo **TEXIPLAST 7000 FLASH CURE (bezftalátová)**.

**TEXIPLAST ADDITIVO 554** – přidáním 2% snížíme viskozitu, dobu mezisušení a zvýšíme mat (doporučeno pro vícebarevné tisky na automatech)

**TEXIPLAST ADDITIVO 33** – přidáním 5% se zvýší elasticita, urychlí sušení.

Pro **napěnění (PUFF)** přidáme 25% napěňovacího přípravku **TEXIPLAST ADDITIVO RIGONFIANTE PF**.

Pokud má být výsledek tisku **matný**, je možné přimíchat až 50% matovací pasty **TEXIPLAST EXTENDER BASE PF**.

K dosažení **vysoké elasticity** barvy je možné přidat 5 - 20% přípravku **TEXIPLAST ADDITIVO STRETCH PF**.

#### TISK.SABLONA:

Dle motivu max. 90F/cm

43 - 55 T/cm v případě, že je přidán **TEXIPLAST ADDITIVO STRETCH PF**

#### VYTVRZENÍ:

V tunelu všechny odstíny při 150°C po dobu 2 - 4 min.

#### CISTENÍ:

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek **SCREEN CLEAN ST**.

#### BALENÍ :

1kg, 5kg

#### POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**