

## VINILFLAT

### MATNA REDIDLOVA VINYLAKRYLOVA BARVA

*Vysoká kryvost.*

*Vysoká odolnost v exteriéru.*

*Odolnost proti UV 3 roky.*

*Vhodná pro vysokofrekvenční svařování.*

*Vhodná pro tisk transferů.*

#### POUŽITÍ:

*Vhodná pro potisk materiálů z měkčeného a tvrzeného PVC, ABS, antistatického polystyrenu, metakrylátu, dřeva, papíru atd.*

#### BAR.PALETA:

*21 barevných odstínů + bílá, černá, transparentní lak*

*CMYK - ŘADA EURO*

*Zvláštní řada barev s míchacím systémem PANTONE.*

#### PRÍPRAVA:

*Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.*

*Pro vyšší stabilitu na šabloně je možné přidat max. 5% tekutého zpomalovače DILUENTE 90.911NF EXTRA LENTO.*

*Pro tisk jemných detailů a při tisku CMYKEM použijeme zpomalovací gel TIXO-VINYL RETARDER 90.888.*

*V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme 10% aktivátoru přilnavosti ADHESION PROMOTER.*

***Pokud je přidán aktivátor přilnavosti do barvy, je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hod.***

#### TISK.SABLONA:

*120 F/cm*

#### VYDATNOST:

*Při použití šablony 100 F/cm, 30 - 40 m<sup>2</sup>/kg.*

#### SUSENÍ:

*Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.20 min. Je možné urychlit v tunelu při teplotě 40°C po dobu 40 - 60sec.*

#### ČISTĚNÍ:

*Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LQ.*

#### POZNÁMKA:

*Před použitím důkladně promíchat.*

*Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.*

*Chránit před mrazem.*

***Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.***