

ZERO - IN UNIVERSAL PLUS

UNIVERZALNI EMULZE

Pro ředidlové, plastizolové, UV, vodové a sublimační barvy.

Vynikající mechanická odolnost.

Krátké expoziční časy.

Vynikající kresba jemných detailů (rastrů).

ZCITLIVENÍ:

Senzibilátor DIAZO MICRO HD postupně přimícháme do emulze
(NEDOLÉVÁME DESTILOVANOU VODOU).

Důkladně promícháme plastovou nebo dřevěnou tyčinkou a necháme odstát
(nejlépe přes noc), aby vyprchaly vzduchové bublinky.

NANASENÍ:

Na dokonale odmaštěné, suché a čisté síto nanášíme pomocí korytka z obou stran.

SUSENÍ:

Alespoň 1 hodinu v sušícím boxu při max. teplotě 30 - 35° C.

Lze osvitit i po jednom týdnu, pokud nejsou vystaveny teplu a přímému světlu.

OSVIT:

Orientační osvitové časy při použití halogenové lampy 5000W, teplotě 20° C,
50% vlhkosti vzduchu a vzdálenosti 1 metru.

Halogenová lampa 5000 W.

Šablona 120 T/cm 30 sec.

Šablona 90 T/cm 40 sec.

Šablona 42 T/cm 60 sec.

VYVOLANÍ:

Ve vodě při pokojové teplotě po dobu 5 minut, opláchnout proudem vody, až bude
obraz zcela otevřený a jasný.

SUSENÍ:

Sušit při pokojové teplotě nebo v boxu max. při 30° C.

VYTVRZENÍ:

Ke zvýšení odolnosti tisku znovu provést dosvit šablony 60 - 90 sec.

RETUSOVANÍ:

Při tisku ředidlovými barvami : retušovací lak SCREEN FILLER .

Při tisku vodovými barvami : retušovací roztok LACCA MRF.

CISTENÍ:

Nástroje umýt ihned po použití.

ODVRSTVENÍ:

Odvrstvovacím přípravkem - POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO

ZIVOTNOST:

Zcitlivěná emulze má životnost **1 měsíc** a musí být skladována při teplotě 4 - 10° C.

BALENÍ:

1 a 5 kg

POZNAMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.